

Steinbezeichnung		BisomarkTec						
Zulassung		Zulassung beantragt			Z-17.1-994			
Wanddicke	cm	30			36,5			
Länge/Breite/Höhe	cm	49,7 / 30,0 / 24,9			24,7 / 36,5 / 24,9			
Format	DF	20			12			
Festigkeitsklasse		1,6	2	4	1,6	2	4	
Rohdichte		0,35	0,40	0,50	0,35	0,40	0,40	0,45
Wärmeleitfähigkeit*		0,060	0,065	0,075	0,065	0,070	0,070	0,075
Steinbedarf	Stück/m²	8	8	8	16	16	16	16
Steinbedarf	Stück/m³	27	27	27	44	44	44	44
Bisotherm-DBM-Bedarf	l/m²	4,3	4,3	4,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Bisotherm-DBM-Bedarf	l/m³	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
U-Wert*		0,19	0,20	0,23	0,17	0,18	0,18	0,19
Paketinhalt	Stück	36	36	36	72	72	72	72
Steingewicht	ca. kg/Stück	18	20	24	8	9	9	11
Bestell-Nr.		70613	70603	70713	70605	70615	70705	70715

* Werte bei Einsatz von Bisotherm-Dünnbettmörtel